FRITZ-PAK
fritzpak.com

SLICK-PAK II

AUXILIAR DE BOMBEO

Slick-Pak II es un aditivo seco, en polvo, para el purgado de bombas de concreto o para auxiliar el bombeo de concreto, empacado en bolsas internas Fritz-Pak solubles en agua, listas para su uso. SlickPak II está formulado para dar al operador y/o contratista un medio barato para aumentar la facilidad de bombeo de concreto. Además, SlickPak II reduce la presión en la línea, mejora las propiedades de fluidez y aumenta la velocidad y el rango de bombeo, lo cual facilita el bombeo de concreto difícil de bombear y aumenta el rango. Slick-Pak II no contiene cloruro de calcio, nitratos, nitritos u otros materiales potencialmente corrosivos, y es compatible con todos los aditivos convencionales.Además, Slick-Pak II no contiene bentonita, materiales cementantes, jabones o aditivos para la incorporación de aire.

VENTAJAS

- Reduce la necesidad de llevar cemento portland
- Reduce la presión y la fricción en la línea
- Disminuye el desgaste del equipo
- Reduce la potencia requerida

ESTANDARTES

ASTM C-494 Type S

EMPAQUE

NÚMERO DE ARTÍCULO	PESO	BOLSAS POR CAJA	CAJA POR PALETA
97146	227 gramos	60	42

NOTA

Cuando el concreto contiene superplastificantes, se recomienda usar el doble de agua para preparar la mezcla de Slick-Pak para purgar la bomba.

DOSIS RECOMENDADA

Dosifique una cantidad equivalente a 50-100 gramos por metro cúbico (1.5-2.5 onzas por yarda cúbica) de concreto o grout. Típicamente, use una bolsa soluble en agua de 227 gramos (8 onzas) para 3-4 metros cúbicos (4-5 yardas cúbicas) de concreto. Esta es la dosis recomendad de Slick-Pak II para aumentar la facilidad del bombeo de mezclas más duras y difíciles de bombear, o mezclas con agregados triturados o con proporciones irregulares de grava y arena. Otros factores como la temperatura del concreto, la temperatura ambiente, o mezclas que contengan acelerantes, retardantes o aditivos especiales como humos de sílice, pueden requerir dosis fuera del rango recomendado. Contacte Fritz-Pak o a su distribuidor autorizado para cualquier pregunta sobre el uso de este producto.

DIRECTIONS

COMO AUXILIAR DE BOMBEO:

1. DETERMINE LA CANTIDAD DE SLICK-PAK II REQUERIDA. VÉASE DOSIS RECOMENDADA.

2. CADA UNIDAD DE SLICK-PAK II DE 8-OZ ESTÁ EMPACADO EN BOLSA DOBLE. DESECHE LA BOLSA EXTERIOR Y AGREGUE LA BOLSA INTERNA FRITZ-PAK SOLUBLE EN AGUA DIRECTAMENTE EN EL CONCRETO O GROUT EN EL CAMIÓN REVOLVEDOR.

3. IMPORTANTE: AGITE A ALTA VELOCIDAD DURANTE 5 MINUTOS PARA ASEGURAR QUE EL SLICK-PAK II SE MEZCLE UNIFORMEMENTE.

4. AGREGUE MÁS SLICK-PAK II SI ES NECESARIO. COMO PURGADOR DE BOMBAS DE

CONCRETO USE UNA BOLSA INTERNA FRITZ-PAK SOLUBLE EN AGUA EN 5-15 GALONES (19-57 LITROS) DE AGUA PARA PURGAR 100 PIES (30 METROS) DE TUBERÍA DE 5 PULGADAS (127MM) DE DIÁMETRO. SI EL CONCRETO CONTIENE SUPERPLASTIFICANTESUTILICE EL DOBLE DE AGUA.

1. DESECHE LA BOLSA EXTERIOR Y AGREGUE LA BOLSA INTERNA FRITZ-PAK SOLUBLE EN AGUA DIRECTAMENTE EN EL AGUA.

2. MEZCLE POR 1-2 MINUTOS Y DEJE QUE LA MEZCLA REPOSE POR 5 MINUTOS.

3. INTRODUZCA LA MEZCLA POR LA ABERTURA PARA PURGA O EN LA TOLVA JUSTO ANTES DE COMENZAR A BOMBEAR. TAMBIÉN SE PUEDE MEZCLAR DIRECTAMENTE EN LA TOLVA.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

Todos los aditivos de Fritz-Pak deben almacenarse en un lugar seco y protegidos de deterioro y contaminación. No son dañados al ser expuestos a temperaturas bajo 0° C.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones en esta publicación son, según nuestros conocimientos, actuales. Las sugerencias referentes al uso y aplicación son opinión de Fritz-Pak Corporation y el usuario deberá hacer pruebas previas para determinar la adaptabilidad a su situación. Debido al alto número de factores que afectan los resultados, Fritz-Pak Corporation no hace ninguna garantía expresa o implícita acerca del funcionamiento de este producto. Las afirmaciones aquí expuestas y subsiguientes no se deben tomar como garantías. La responsabilidad de Fritz-Pak Corporation por reclamos por negligencia, daños y perjuicios, o cualquier otra forma, serán limitados al precio pagado por los materiales.

© 2025 Fritz-Pak Corporation