FRITZ-PAK
fritzpak.com

SUPER AIR PLUS

ADITIVOS INCORPORADORES DE AIRE

Fritz-Pak Super Air Plus Está recomendado para todo tipo de concreto donde es necesaria la incorporación de aire. pueden usarse como incorporadores primarios de aire y son compatibles con todos los aditivos estándares para concreto.

VENTAJAS

- Reduce el concreto rechazado
- Fácilmente transportados y dosificados
- Mejoran la trabajabilidad del concreto
- Aumento del contenido de aire de hasta un 2%”

ESTANDARES APLICABLES

ASTM C-260; AASHTO M-154;
CRD C-13

EMPAQUE

NÚMERO DE ARTÍCULO	PESO	BOLSAS POR CAJA	CAJAS POR PALETA
95664	227 gramos	60	35
95607	22.7 kg	1	40

DOSIS RECOMENDADA

Para mayor incorporación de aire, use una bolsa de 227 gramos (8 onzas) de Super Air Plus para aumentar el nivel en un ¾ a 2%. Como aditivos incorporadores primarios, se recomienda una dosis de 0.15 a 0.80 g/kg (0.25-1.25 onzas por 100 libras) de cemento para alcanzar 5 a 7% de aire incorporado. El contenido de material cementante, la temperatura del concreto, la temperatura ambiente, así como las mezclas de concreto que contengan acelerantes, retardantes, o aditivos especiales como los humos de sílice pueden requerir dosis distintas a las recomendadas. Contacte a su distribuidor de Fritz-Pak si tiene cualquier pregunta relacionada con este producto.

Contenido de aire	Por peso de cemento	Por peso total
5-7%	0.15-0.80 g/kg 0.25-1.25 oz/cwt	0.6-3.2 g/kg 0.9-4.5 oz/ton
7-10%	0.63-2.5 g/kg 1.0-4.0 oz/cwt	2.4-10.0 g/kg 5.0-12.0 oz/ton
10-15%	2.5-3.75 g/kg 4.0-6.0 oz/cwt	10.0-15.0 g/kg 14.0-22.0 oz/ton

FRITZ-PAK
fritzpak.com

INSTRUCCIONES

1. Si el contenido de aire incorporado es menor del nivel especificado, determine cuál producto Super Air Plus se requiere. Véase Dosis Recomendada.

2. Cada unidad de Super Air Plus de 227 gramos (8 onzas) está empacada en bolsa doble. Deseche la bolsa exterior y agregue la bolsa interior FritzPak soluble en agua y su contenido en concreto en estado plástico; esta bolsa interior se disolverá fácilmente.

3. Mezcle a alta velocidad por 5 a 7 minutos para asegurar que el producto se disperse uniformemente en la mezcla. Si el contenido de aire agregado continúa debajo del nivel especificado, se puede agregar más Super Air Plus.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

Super Air Plus es compatible con todos los aditivos incorporadores de aire, cloruro de calcio y otros aditivos. Cuando se use con otros aditivos, cada uno debe ser agregado por separado a la mezcla. Todos los aditivos de Fritz-Pak deben de almacenarse en un lugar seco protegidos de deterioración y contaminación. Los aditivos Fritz-Pak no se deterioran con temperaturas bajo 0°C.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones en esta publicación son, según nuestros conocimientos, actuales. Las sugerencias referentes al uso y aplicación son opinión de Fritz-Pak Corporation y el usuario deberá hacer pruebas previas para determinar la adaptabilidad a su situación. Debido al alto número de factores que afectan los resultados, Fritz-Pak Corporation no hace ninguna garantía expresa o implícita acerca del funcionamiento de este producto. Las afirmaciones aquí expuestas y subsiguientes no se deben tomar como garantías. La responsabilidad de Fritz-Pak Corporation por reclamos por negligencia, daños y perjuicios, o cualquier otra forma, serán limitados al precio pagado por los materiales.

© 2025 Fritz-Pak Corporation