FRITZ-PAK
fritzpak.com

SUPERCIZER 7

SUPERPLASTIFICANTE

Supercizer 7 es un superplastificante con una fórmula única para proveer una máxima reducción de agua y producir concreto más fuerte y durable. Cuando se usa como reductor de agua, Supercizer 7 reduce los requerimientos de agua en un 40% y aumenta la resistencia a la compresión en todas las edades, reduce la permeabilidad y aumenta la durabilidad.

VENTAJAS

- Reducción de agua de hasta 40%
- Reduce la segregación del concreto
- Mayor durabilidad
- Menos permeabilidad

ESTANDARES APLICABLES

ASTM C 494 Type F; AASHTO M 194
CRD C 87

PACKAGING

NÚMERO DE ARTÍCULO	PESO	BOLSAS POR CAJA	CAJAS POR PALETA
97140	1135 gramos	18	25
97142	22.7 kg	1	40

DOSIS RECOMENDADA

Use una dosis igual a 2.5-7.5 gramos por kilogramo (4- 12 oz por cada 100 libras) del total de material cementante. Se recomienda una bolsa de Supercizer 7 por cada metro cúbico de concreto. Debido al alto nivel de reducción de agua (hasta 40%) el concreto producido con Supercizer 7 debe tener una relación agua-cemento menor de 0.40. La temperatura del concreto, la temperatura ambiente, así como las mezclas de concreto que contengan acelerantes, retardantes, o aditivos especiales como los humos de sílice pueden requerir dosis distintas a las recomendadas. Contacte a su distribuidor de Fritz-Pak si tiene cualquier pregunta relacionada con este producto. Se recomienda realizar pruebas para determinar la adaptabilidad de Supercizer 7 a sus requerimientos.

FRITZ-PAK
fritzpak.com

INSTRUCCIONES

1. Determine la cantidad requerida de Supercizer 7. Véase dosis recomendada.

2. Cada unidad de Supercizer 7 está empacada en bolsa doble. Deseche la bolsa exterior y agregue la bolsa interior Fritz-Pak soluble en agua y su contenido; esta bolsa interior se disolverá fácilmente.

3. Importante: Agite por 2 a 3 minutos y mezcle a alta velocidad por 5 a 7 minutos para asegurar que el producto se disperse uniformemente en la mezcla.

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

Supercizer 7 es compatible con todos los aditivos incorporadores de aire, cloruro de calcio y otros aditivos. Cuando se use con otros aditivos, cada uno debe ser agregado por separado a la mezcla. Todos los aditivos de Fritz-Pak deben de almacenarse en un lugar seco protegidos de deterioración y contaminación. Los aditivos Fritz-Pak no se deterioran con temperaturas bajo 0°C.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones en esta publicación son, según nuestros conocimientos, actuales. Las sugerencias referentes al uso y aplicación son opinión de Fritz-Pak Corporation y el usuario deberá hacer pruebas previas para determinar la adaptabilidad a su situación. Debido al alto número de factores que afectan los resultados, Fritz-Pak Corporation no hace ninguna garantía expresa o implícita acerca del funcionamiento de este producto. Las afirmaciones aquí expuestas y subsiguientes no se deben tomar como garantías. La responsabilidad de Fritz-Pak Corporation por reclamos por negligencia, daños y perjuicios, o cualquier otra forma, serán limitados al precio pagado por los materiales.

© 2025 Fritz-Pak Corporation